



Popis produktu

Stříkaná směs je vyrobena z přírodního korku. Jedná se o ekologický produkt, s množstvím využití díky jeho izolačním, hydroizolačním, estetickým vlastnostem a přilnavostí na všechny druhy povrchů.

Technické vlastnosti

Teplota pro aplikaci: Mezi -15 až +45 °C, Suché na dotek: 120 min. při 20 °C, Kompletně vyschlé: 48 hodin ve 3 mm nástřiku při 20°C, Hustota: 0,5 až 0,7 gr./cm³, Tepelná odolnost: -20°C až +177°C, Objemová ztráta: max. 8%, Přilnavost: Mezi 2,2 až 11 kg/cm², Roztažnost: 15 až 30% podle tloušťky nástřiku, Objem pevných látek: 70%, Výtěžnost: 1,5 až 2 kg/m² při 3 mm nástřiku, Hydroizolace: 100% hydroizolace, Prodyšnost: 75%.

Další vlastnosti

Kompletní hydroizolace. Velká přilnavost a elasticita. Toleruje roztažení a smršťování. Velmi odolné vůči povětrnostním vlivům. Absorbuje hluk a vibrace. Akustická izolace – odhlučnění. Chrání před korozi a teplotními výkyvy.

Návod k použití – příprava podkladu

Obsah zředte 0,2 až 0,4 l vodou a důkladně promíchejte ruční míchačkou. Podklad očistěte od prachu oleje a nepevných částic. Lesklé plochy je vhodné přebrousit, tím otevřít póry a zaručit tím dobrou přilnavost.

Kompletní hydroizolace podlah, teras, stěn, atd. Excelentní přilnavost, obnovení fasád, výborná elasticita (snáší opakované roztažení a smrštění), utěsnění dlažby, parket atd. Prodyšné, absorbuje hluk a vibrace, zvuková pohltivost, ochrana proti vlhkosti, soli atd. Opláštění kovových nosníků a sloupů, ochrana proti korozi, velmi odolné vůči povětrnostním vlivům, tepelná izolace.

Výhradní dovozce a zástupce pro Českou a Slovenskou republiku:



Fibotech s.r.o. , Olešky 54, 251 68 Radějovice, IČ: 05819024, DIČ: CZ05819024,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze oddíl C, vložka 271334
Web: www.fibotech.cz, E-mail: info@fibotech.cz, Tel: 736 113 944, 733 663 083